

Инструкционная карта № 2

Особенности осенней заготовки прута.**Термическая обработка прута**

Самым распространенным материалом, применяемым для изготовления плетеных изделий, в России являются ивовые прутья (или лоза).

Для плетения применяют как зеленые (неочищенные от коры) прутья и палки, так и окоренные (очищенные от коры).

Прежде, чем приступить к плетению, нужно научиться правильно заготавливать прутья: определять места, где растет ива, подходящее время резки, а также уметь обрабатывать и хранить сырье.

Основным сырьем для лозоплетения являются однолетние побеги кустарниковых ив (лоза). Они должны быть прямыми, гибкими, с ровной и гладкой поверхностью и окраской. Как определить, подойдет прут для плетения или нет? Просто. Срезается прут и обматывается несколько раз вокруг пальца. Пригодный может оборачиваться сколько угодно раз, не ломаясь. Теперь посмотрите на срез прута. Он поделен на 2 части: сердцевину и древесину. Чем меньше у него рыхлая сердцевина и чем больше древесная оболочка, тем он прочнее и выше его качество.

Путья ивы заготавливают в разное время года: весной, в начале роста прута (когда распускаются почки); летом, в конце его роста (июль – август); осенью, после полного созревания прута, когда листья начинают желтеть и опадать; и зимой, до начала весеннего набухания почек.

Осенне – зимняя заготовка начинается в конце «золотой осени», заканчивается в апреле, до начала сокодвижения. Кора прутьев, заготовленных в этот период, удаляется одним из двух способов.

Первый способ – при помощи термической обработки. Путья кипятят в воде, после чего кору снимают щемилкой. Время варки зависит от породы ивы, а также от того, какого цвета прут хотят получить. Если необходим слегка тонированный прут, достаточно прокипятить его в течении 30 минут, а чтобы получить густой темный цвет – 2 часа и более.



Прутья, уложенные в бак для проварки

Второй способ удаления коры с прутьев, заготовленных зимой и осенью – искусственное оживление прута. Прутья, рыхло связанные в пучки, помещают в бочку или в выварку, комлями, т.е. срезами вниз и заливают на 15-20 см от дна чистой водой комнатной температуры, а затем ставят в теплое, светлое помещение. Надо следить, чтобы прутья не «выпили» всю воду. Если воды осталось мало, нужно добавить. Через некоторое время у прутьев набухают почки, появляются листья (а иногда, если долго держать прутья в воде, могут появиться корни). Через 10-15 дней можно попробовать щемилкой очистить кору. Если кора отходит плохо, то пусть прутья постоят еще несколько дней.

Оставшиеся непроваренными и неокоренными прутья хранят зимой в неотапливаемом помещении. Без какого – либо ущерба для качества прутья можно хранить на открытом воздухе, закопанными в снег. Прутья ивы, заготовленные зимой и осенью – наиболее ценный материал, так как древесина у таких прутьев прочная, гибкая и эластичная. Очищенные прутья хранят связанными в пучки в проветриваемом сарае или под навесом. Хранить их в условиях повышенной влажности нельзя – они покроются плесенью. В сухом и теплом помещении материал отлично сохраняется в течение нескольких лет.

Резку прута надо проводить по определенным правилам. Срезается прут с наклоном для стока воды с пенька. Срез надо делать гладкий, не сдирая кору. При заготовке можно пользоваться садовым секатором. Выезжая на заготовку, нужно иметь: щемилку (летом или весной), садовый секатор или нож, мешок, бечевку, перчатки, аптечку.